



Datablad NM Grundering 560 A

Utg.: 2000-05-18
Ers: 2000-05-18
Rev: 2005-01-18

NM Grundering 560 A är en lösningsmedelsfri epoxibaserad grundering för betong, klinker och bitumen.

Vidhäftningen till betong och klinker är absolut, även under mycket svåra förhållanden så som fukt och låg temperatur. Absolut vidhäftning innebär att dragbrott alltid inträffar i underlaget.

NM Grundering 560 A är diffusionsöppen och kan appliceras på betong med RF upp till 100%.

Vidare behandling skall ske så snart det är möjligt efter härdning och aldrig senare än efter 7 dygn.

NM Grundering 560 A ger en blank yta, och det kan därför vara lämpligt i vissa fall att strö sand i den efter applicering.

NM Grundering 560 A appliceras med rulle, pensel eller gummiskrapa.

Ytor som skall behandlas med NM Grundering 560 A skall vara helt rena från damm, olja, kemikalier och löst sittande material. Rengjord betong skall blästras eller slipas.

NM Grundering 560 A har vissa gulnings-tendenser och bör därför ej användas som klarlack.

Tekniska data

Bas:

NM Grundering 560 A

Härdare:

NM Härdare 560 B

Blandningsförhållande:

Bas-Härdare 100-60 viktdelar

<i>Densitet:</i>	1071 kg/m ³
<i>Viskositet:</i>	0.9 Pa·s
<i>Potlife 100g 20°C:</i>	32 min
<i>Torrhalt:</i>	100%
<i>Draghållfasthet:</i>	60 MPa
<i>Böjhållfasthet:</i>	106 MPa
<i>HDT:</i>	60°C
<i>Ånggenomgångsmotstånd vid 150 my skiktjocklek:</i>	6,5·10 ⁴ s/m
<i>Lägsta härdningstemp:</i>	+5°C
<i>Kulör:</i>	Transparent
<i>Åtgång:</i>	ca 0.150 kg/m ²
<i>Satsstorlek:</i>	5 + 3 = 8 kg
<i>Verktyg rengörs i Aceton.</i>	

Användningsområden:

- Grundering av betong, klinker och bitumen som skall beläggas med NM-golvprogram.

NILS MALMGREN AB

Box 2039
S-442 02 YTTERBY

Tel: 0303-936 10
Telefax: 0303-928 55

E-post: info@nilsmalmgren.se
Hemsida: www.nilsmalmgren.se

