

Finja Primer

En vattenspädbar styrenakrylatdispersion med hög vidhäftning avsedd att användas som primer för Finjas avjämningsmassor och spackelprodukter samt industrigolv. Finja Primer levereras i koncentrerad form i plastdunkar och spädes på arbetsplatsen till rekommenderad koncentration.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Primning (förberedning) av betong, lättbetong, trä och även mellan Finja golvspackelprodukter. Primern har särskilt hög vatten och alkalibeständighet, den säkerställer en god vidhäftning mellan underlag och den yta som skall beläggas. Primern bildar även en film som minskar risken för blåsbildning i avjämningsmassan. Finja Primer är vattenskadestabil, vilket innebär att avjämningsmassan har mycket god vidhäftning till underlaget om vattenskada skulle uppstå.

UNDERLAG

Finja Primer kan användas på de flesta typer av underlag som betong, trä, lättbetong, klinker eller Finja golvspackelprodukter. På sugande underlag bör primningen utföras i två omgångar, där första primningen spädes 1:5 och andra 1:3.

På normala betongytor räcker det normalt med en primning där primern spädes 1:3. På hårda icke sugande underlag typ keramiska plattor, marmor eller cementmosaik spädes primern 1:1 och dessutom borstas torrt spackelpulver in i primern och får torka fast.

Underlag	Blandningsförhållande konc.primer : vatten	ca åtgång liter konc. primer / m ²
Betong	1:3	0,15
Lättbetong	1:3	0,15
Klinker, sten, trä	1:1 + strö*	0,20
Golvgips	5:1	0,25
Homogen PVC	1:1	0,20
Sugande underlag	1:5 + 1:3 **	0,15
Industrigolv ***		
Sugande underlag	1:5 + 1:3 **	0,20
Hård betong	1:5 + 1:3 **	0,15
500 Base	1:5 + 1:3 **	0,20 - 0,30

* Strö ut ca 1 dl spackelpulver per m² och borsta in i den våta utlagda primern.

** Andra behandlingen kan utföras innan första strykningen torkat.

*** Skall alltid fräsas eller blåstras.

TEKNISKA DATA

	100 Primer
Volymvikt	1,02 kg/liter
Hartsandel	50%
Lägsta filmbildnings-temperatur	+ 10° C

ARBETSANVISNING

Underlag

Underlaget skall vara rent och fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som kan förhindra att Finja Primer får fullgod vidhäftning till underlaget. Skulle porbildning uppstå i avjämningsmassan är detta ofta ett tecken på att underlaget är kraftigt sugande, varför en extra primning är att rekommendera. Med hänsyn till primerns filmbildning skall under-lagets temperatur inte understiga + 10°C. För bästa arbetsresultat bör temperaturen i arbetslokalen ligga mellan +10 till +25° C.

Tillredning

Finja Primer blandas i blandningskärl beroende på golvytans storlek från hinkar till större fat. För att få rätt blandningsförhållanden mäts alltid vattnet upp först och därefter tillsätts primern enligt blandningsguiden. Lösningen (vatten/primer) blandas lätt under omrörning med en kraftig käpp eller bormaskin med visp. Sörj alltid för god ventilation vid primningsarbete.

Applicering

Primerlösningen bör fördelas jämnt över golvytan och därefter borstas in i underlaget med en mjuk borste. Undvik pölbildning. Vid applicering med primerpump bör ytan primas minst två gånger eller en gång flödig med efterföljande borstning med mjuk borste. Verktyg och maskiner rengöres med vatten. Observera att torkad primer är mycket svårt att upplösa. Var därför noga att snabbt rengöra arbetsverktyg innan primern torkat.

FÖRPACKNING

Finja Primer levereras i dunkar om 1, 5 eller 15 liter.

LAGRING

Förvaras torrt och frostfritt. Lagringstid 12 månader i oöppnad originalförpackning. Tillverkningsdatum anges på förpackning.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under tekniska data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se

FINJA